



TIROIL

IMPREGNANTE DE ACEITE Y CERA PARA MADERA INTERNA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión de aceite y cera en disolvente parafínico alifático, aceite de linaza, cera mineral microcristalina, resina, sales metálicas secantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Aceite de impregnación específico para el tratamiento de todas las superficies de madera colocadas en el interior como: parquet, revestimientos, muebles, estructuras.

CARACTERÍSTICAS:

TIROIL es un impregnante oleoceroso para suelos, muebles, revestimientos, puertas, muebles y mobiliario de madera colocados en el interior.

TIROIL:

- es un impregnante hidrooleofóbico de amplio campo de aplicación;
- forma una protección oleocerosa resistente a la cera, no pegajosa, de fácil relucibilidad y conservación a lo largo del tiempo;
- no forma películas superficiales. No crea películas;
- será fácilmente recuperable sin necesidad de lijar la madera;
- se puede pigmentar con OILTONER al 3-15% para tener efectos personalizados.

Para aumentar la protección de la superficie tratada con TIROIL y facilitar la limpieza y el mantenimiento, se recomienda la aplicación de BIOTOP o BIOTOP OPACO para completar el tratamiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite TIROIL antes de usar.
- Distribuya TIROIL con vellón para esparcir la cera, pincel o trapo, humedeciendo uniformemente la superficie y siguiendo la absorción de la madera;
- Después de unos 10-15 minutos, elimine el exceso de producto de la superficie frotándolo con un disco suave, un paño suave;
- Aplique una segunda capa cuando la superficie esté seca y no pegajosa procediendo como se indica arriba;
- Aplique solo sobre superficies ásperas y no perfectamente lijadas (Max 80 -100 de grano). En general, se requieren uno o dos pasos de TIROIL en función de la absorción del material.

Se seca generalmente en 24-48 horas dependiendo de la ventilación y la temperatura.

ATENCIÓN: una vez terminado el procesamiento, se recomienda no acumular trapos, esponjas, aserrín, etc. , empapados en TIROIL y, por el peligro de combustión espontánea, se recomienda bañarlos con agua y eliminarlos.

PRECAUCIONES:

- la madera debe tener una humedad no superior al 13-15%;
- **ATENCIÓN:** no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapados en TIROIL debido al peligro de autoignición! Deséchelos humedeciéndolos bien con agua.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev9-22112023

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. – Puede provocar somnolencia o vértigo. – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. – Contiene: Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – NO provocar el vómito. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal. – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos, Hidrocarburos, C9, aromáticos, octoato de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.

COV (Directiva 2004/42/CE): Impregnantes no filmógenos para madera (para interior y exterior).
COV expresado en g/litro de producto listo para usar: 379,00. – Límite máximo: 700,00

UFI:1NA0-Q03A-100X-PG2P

Rev9-Ver22112023

CAJA:

- 1 lt conf. Lata – caja de 6 piezas;
- 5 lt conf. Lata – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de las maderas:

- sobre maderas absorbentes o con acabado grueso: 1lt / 12-15 m²;
- sobre maderas poco absorbentes (teca, iroko): 1lt / 20-30 m²;
- sobre maderas muy compactas: 1lt / > 30 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido marrón claro
- Peso específico (g/cm³) a 20°C: 0,85
- pH: n.d.
- Punto de inflamación (ASTM): 43 °C
- Solubilidad en agua: no soluble en agua
- Tiempo de secado: 24 – 48 horas dependiendo de la ventilación y temperatura
- Tiempo de consolidación: 3 días
- Viscosidad cinemática: no disponible

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it